

HOLZBESCHREIBUNG

Oberflächenstruktur	Gealtert und stark gebürstet
Einstufung	Rustical
Fehlfarben	Medium
Nut	Einzigartig und gealtert
Astknoten	
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt
Brüchige Astknoten	Teilweise gefüllt
Rindenholz	Ausnahmeweise erlaubt, wenn angemessen unter ästhetischem Gesichtspunkt
Splintholz	Nicht erlaubt
Endriss	Max. 30%, Breite ≤ 10mm, Länge ≤ 300mm
Oberflächenriss	Unbegrenzt erlaubt, teilweise gefüllt
Insektenloch	Insektenspuren Erlaubt, Insekten Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Begrenzt erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Original Sägeschnitt

DIESES BILD STELLT DIE BESCHRIEBENE EINSTUFUNG DAR



HOLZBESCHREIBUNG - 2 KRITERIEN

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

